



Современные технологии строительства

Телефон: +7 (863) 256-60-88 Сайт: [st-stroiy.ru](http://st-stroiy.ru)

E-mail: [info@st-stroiy.ru](mailto:info@st-stroiy.ru), [sts-vo@mail.ru](mailto:sts-vo@mail.ru)

### Технические характеристики геотекстиля Геоспан ТС 110

Наименование показателя	Геотекстиль Геоспан ТС 110
Разрывная нагрузка	
- в продольном направлении, Н / кН/м / кгс	350 / 7,0 / 35,0
- в поперечном направлении, Н / кН/м / кгс	295 / 5,9 / 29,5
Поверхностная плотность ± 10 %	110
Размеры рулона	
- ширина рулона, м ± 1%	2
- намотка рулона, м	25, 50
Удлинение при максимальной нагрузке	
- в продольном направлении, %, не более	70
- в поперечном направлении, %, не более	70
Водопроницаемость при давлении 10 кПа, л/м <sup>2</sup> ×сек, более	25
Сырье	полиэфир

Оформить заявку на геотекстиль Вы можете по электронной почте [info.@st-stroiy.ru](mailto:info@st-stroiy.ru), либо в разделе сайта [Заказ](#).